

832 Máscara de Jacto de Areia

Descrição

Película PVC cinzenta com superfície mate.

Papel de Suporte

Papel revestido de silicone de um lado, 137 g/m², que permite retirar o excesso de cola.

Adesivo

Poliacrílico, removível.

Aplicações

Desenvolvida para ser utilizada em plotters de corte para conseguir uma aplicação de larga escala a jacto de areia, por exemplo, em vidro, plástico ou madeira.

Informação Técnica	
Espessura* (sem o papel de suporte e adesivo)	350 micron
Potência adesiva* (FINAT TM 1, depois de 24h, aço inoxidável)	6N/25mm
Resistência à tensão (DIN EN ISO 527)	
Em Comprimento	Min. 19MPa
Em Largura	Min. 19MPa
Alongamento até à ruptura (DIN EN ISO 527)	
Em Comprimento	Min. 130%
Em Largura	Min. 150%
Tempo máximo de armazenamento **	2 Anos
Temperatura mínima de aplicação	Min +10°C

* Média ** na embalagem original, a 20°C e 50% de humidade relativa.

Atenção

As superfícies nas quais vai ser aplicado o material deve ser cuidadosamente limpo de todo o pó, gorduras ou qualquer contaminação pois poderá afectar a adesão do material. Superfícies envernizadas ou pintadas devem secar pelo menos durante 3 semanas para ficar em condições para colar o material. O utilizador deve ainda ter em consideração a compatibilidade do material com a tinta, fazendo antes um teste antes da aplicação. Para mais, as informações de aplicação da ORAFOL devem ser consideradas.